

MORTERO

COLA



CLINK' BASE

NOMBRE PRODUCTO CLINK' BASE

NORMATIVA UNE - EN 12004

COMPOSICIÓN Cemento gris/blanco, áridos y aditivos.

DESCRIPCIÓN CLINK' BASE es un mortero cola en capa fina adecuado para la colocación de azulejos de porosidad media/alta, tanto en pavimentos como en revestimientos interiores.
Se fabrica en gris y en blanco.





MORTERO COLA

CLINK' BASE

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Los soportes deben estar saneados, limpios, exentos de restos de aceite y polvo, y ser mecánicamente resistentes.
- La planimetría de los soportes deber ser como mínimo de 5mm bajo una regla de 2m.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear CLINK' BASE sobre el agua limpia según la cantidad deseada.
- Amasar manualmente o con un mezclador eléctrico (a bajo número de revoluciones), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.
- Dejar en reposo durante aproximadamente 2 minutos para que la pasta se hidrate correctamente.

APLICACIÓN:

- Aplicar CLINK' BASE con una llana una capa gruesa de cola sobre el soporte y peinar con una llana dentada adaptada para regularizar el espesor de la aplicación.
- Colocar las baldosas y presionar hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.

VENTAJAS

Alto rendimiento del material

Admite todo tipo de alicatado tradicional

Alto rendimiento del material

Adherencia excelente



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	6 - 8 l/saco
TIEMPO REPOSO MEZCLA:	2 min
TIEMPO DE RECTIFICACIÓN:	15 min
VIDA DE LA PASTA:	3H
TIEMPO DE PISADO:	24H
RENDIMIENTO:	4 - 5 kg/m ²
VELOCIDAD DE MEZCLADO:	500 rpm
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



20 KG/SACO



64 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.