

MORTIER

COLLE CARRELAGES

**NOM DU PRODUIT**

CLINK' BASE

NORME

UNE - EN 12004

COMPOSITION

Ciment gris/blanc, granulats et adjuvants.

DESCRIPTION

CLINK' BASE est un mortier-colle en couche fine adapté pour la pose de carrelages de porosité moyenne/élevée, aussi bien sur les revêtements extérieurs que sur les revêtements intérieurs.

Il se décline en gris et en blanc.





MORTIER-COLLE CARRELAGES

CLINK' BASE

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront sains, propres, exempts de toute trace d'huile et de poussière, et mécaniquement résistants.
- La planimétrie des supports sera de 5 mm minimum sous une règle de 2 m.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' BASE au-dessus de l'eau propre selon la quantité souhaitée.
- Mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer pendant 2 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.

MISE EN ŒUVRE :

- À l'aide d'une truelle, appliquer CLINK' BASE en couche épaisse de colle sur le support, puis peigner avec une taloche crantée adaptée pour régulariser l'épaisseur de l'application.
- Poser le carrelage et presser jusqu'à écrasement des sillons de mortier-colle.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Il admet tout type de pose de carrelage traditionnelle

Excellente adhérence



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT EAU / PRODUIT :	6 à 8 l/sac
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	2 min
TEMPS DE RECTIFICATION :	15 min
DURÉE DE VIE DE LA PÂTE :	3 h
DÉLAI DE MISE EN CIRCULATION :	24 h
RENDEMENT :	4 à 5 kg/m ³
VITESSE DE MÉLANGE :	500 tr/mn
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.