

MORTERO

COLA FLEXIBLE



NOMBRE PRODUCTO CLINK' FLEX

NORMATIVA UNE - EN 12004

COMPOSICIÓN Cemento gris/blanco, arena, resina en grandes dosis y aditivos diversos.

DESCRIPCIÓN CLINK' FLEX es un mortero cola flexible idóneo para la colocación de alta resistencia en suelos y paredes de cerámica, mármol, piedra o similares, de pequeño o gran formato. Ideal para elementos porcelánicos.

Se fabrica en gris y en blanco.



GYPROD



MORTERO COLA FLEXIBLE

CLINK' FLEX

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Los soportes deben estar saneados, limpios, exentos de restos de aceite y polvo, y ser mecánicamente resistentes.
- Respetar los plazos de secado de los soportes: 48 horas para un revoque de cemento, 2 meses después de la finalización de los trabajos de albañilería en caso de soportes nuevos de hormigón.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear CLINK'FLEX sobre el agua limpia, manualmente o con un mezclador eléctrico (a bajo número de revoluciones), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.
- Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos.

APLICACIÓN:

- CLINK' FLEX se aplica con una llana dentada adecuada. Con la parte lisa aplicar una primera capa delgada de adhesivo, presionando enérgicamente sobre el soporte, a continuación se ajusta el espesor con una adecuada inclinación de la parte dentada.
- Presionar cada baldosa para permitir un contacto uniforme y completo con el adhesivo.

VENTAJAS



Alto rendimiento del material

Elevada deformabilidad

Adherencia excelente

Máxima seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	7-9 l/saco
TIEMPO REPOSO MEZCLA:	2 min
TIEMPO DE RECTIFICACIÓN:	40 min
VIDA DE LA PASTA:	4H
TIEMPO DE PISADO:	24H
RENDIMIENTO:	3,5 kg/m ²
VELOCIDAD DE MEZCLADO:	500 rpm
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



20 KG/SACO



64 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.