

MORTIER

COLLE FLEXIBLE CARRELAGES

**NOM DU PRODUIT**

CLINK' FLEX

NORME

UNE - EN 12004

COMPOSITION

Ciment gris/blanc, sable, résines et divers adjuvants.

DESCRIPTION

CLINK' FLEX est un mortier-colle flexible adapté pour une pose de haute résistance sur les sols et murs en céramique, marbre, pierre ou similaires, de petit ou grand format. Idéal pour les éléments en porcelaine. Non poreux.

Il se décline en gris et en blanc.





MORTIER-COLLE FLEXIBLE CARRELAGES

CLINK' FLEX

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront sains, propres, exempts de toute trace d'huile et de poussière, et mécaniquement résistants.
- Respecter les délais de séchage des supports : 48 heures pour un enduit en ciment, 2 mois après la fin des travaux de maçonnerie en cas de supports neufs en béton.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' FLEX au-dessus de l'eau propre, à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer le mélange pendant 2 minutes environ.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer CLINK' FLEX à l'aide d'une taloche crantée adaptée. À l'aide de la partie lisse, appliquer une première couche fine de colle, en pressant énergiquement sur le support, puis régulariser l'épaisseur par une inclinaison appropriée de la partie crantée.
- Presser chaque carreau pour permettre un contact uniforme avec la colle.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Deformable

Excellente adhérence

Sécurité maximale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT EAU / PRODUIT :	7 à 9 l/sac
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	2 min
TEMPS DE RECTIFICATION :	40 min
DURÉE DE VIE DE LA PÂTE :	4 h
DÉLAI DE MISE EN CIRCULATION :	24 h
RENDEMENT :	3,5 kg/m ³
VITESSE DE MÉLANGE :	500 tr/mn
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.