

MORTERO PARA JUNTAS



CLINK' JOINTING

NOMBRE PRODUCTO CLINK' JOINTING

NORMATIVA UNE – EN 13888

COMPOSICIÓN Cemento gris/blanco, arena, resina y aditivos diversos.

DESCRIPCIÓN CLINK' JOINTING es un mortero cola flexible idóneo para la colocación de alta resistencia en suelos y paredes de cerámica, mármol, piedra o similares, de pequeño o gran formato. Ideal para elementos porcelánicos.
Se fabrica en gris y en blanco.





MORTERO PARA JUNTAS

CLINK' JOINTING

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Las juntas deben estar secas y limpias de polvo.
- Las baldosas deben estar colocadas como mínimo 24 horas antes de la realización de las juntas.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear CLINK' JOINTING sobre el agua limpia, manualmente o con un mezclador eléctrico (a bajo número de revoluciones), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.
- Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos.

APLICACIÓN:

- Extender el mortero en las juntas con una llana de goma y eliminar el sobrante rascando preferiblemente en diagonal.
- Esperar de 30 a 60 minutos para eliminar los restos del producto.
- Con una esponja húmeda enjuagar la superficie para obtener el acabado final.
- No utilizar en locales sometidos a una limpieza intensiva o con productos agresivos.



VENTAJAS

Alto rendimiento del material

Sistema de aplicación sencillo

Fácil limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RELACIÓN AGUA / PRODUCTO: 4,5 - 5,5 l/saco

TIEMPO REPOSO MEZCLA: 2 min

TIEMPO MÁXIMO DE LIMPIEZA: 30 - 50 min

VIDA DE LA PASTA: 1H

TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 1 - 2H

TIEMPO PUESTA EN SERVICIO: 3 días

VELOCIDAD DE MEZCLADO: 500 rpm

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



10 KG/SACO



120 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.