

MORTIER

POUR JOINTS CARRELAGES



NOM DU PRODUIT CLINK' JOINTING

NORME UNE – EN 13888

COMPOSITION Ciment gris/blanc, sable, résine et divers adjuvants.

DESCRIPTION CLINK' JOINTING est un mortier à base de ciment pour réaliser des joints de carrelage aux murs et aux sols, intérieurs et extérieurs.
Il se décline en gris et en blanc.



MORTIER POUR JOINTS CARRELAGES

CLINK' JOINTING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les joints seront secs et dépoussiérés.
- Le carrelage sera posé 24 h minimum avant la réalisation des joints.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' JOINTING au-dessus de l'eau propre, à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer le mélange pendant 2 minutes environ.

MISE EN ŒUVRE :

- Étaler le mortier sur les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc et enlever le surplus en grattant de préférence en diagonale.
- Attendre 30 à 60 minutes pour éliminer les restes du produit.
- À l'aide d'une éponge humide, rincer la surface pour obtenir la dernière finition.
- Ne pas utiliser dans les locaux soumis à un nettoyage intensif ou à des produits agressifs.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Système d'application simple

Nettoyage facile



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT EAU / PRODUIT :	4,5 à 5,5 l/sac
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	2 min
TEMPS MAX. DE NETTOYAGE :	30 à 50 min
DURÉE DE VIE DE LA PÂTE :	1 h
TEMPS DE SÉCHAGE AU TOUCHER :	1 à 2 h
DÉLAI DE MISE EN SERVICE :	3 jours
VITESSE DE MÉLANGE :	500 tr/mn
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



10 KG/SAC



120 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.