

MORTERO PARA JUNTAS FLEXIBLE



NOMBRE PRODUCTO CLINK' JOINT FLEX

NORMATIVA UNE – EN 13888

COMPOSICIÓN Cemento gris/blanco, arena, resina y aditivos diversos.

DESCRIPCIÓN CLINK' JOINT FLEX es un mortero flexible para realizar juntas de alicatado en paredes y suelos, interiores y exteriores. Especialmente adecuado para rejuntar baldosas colocadas sobre soportes deformables (pisos de madera, suelos radiantes...) Se fabrica en gris y blanco.





MORTERO PARA JUNTAS FLEXIBLE

CLINK' JOINT FLEX

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Las juntas deben estar secas y limpias de polvo.
- Las baldosas deberán estar colocadas como mínimo 24 horas antes de la realización de las juntas.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear CLINK' JOINT FLEX sobre el agua limpia, manualmente o con un mezclador eléctrico (a bajo número de revoluciones), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.
- Dejar reposar la mezcla unos 10 minutos.

APLICACIÓN:

- Rellenar las juntas con una llana de goma, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas.
- Una vez iniciado el endurecimiento, podrá limpiarse con una esponja húmeda.
- La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido enjuagando la superficie con agua limpia o con un paño humedecido.



VENTAJAS

Alto rendimiento del material

Elevada deformabilidad

Adherencia excelente

Máxima seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	5 l/saco
TIEMPO REPOSO MEZCLA:	10 min
VELOCIDAD DE MEZCLADO:	500 rpm
TIEMPO DE SECADO:	24H
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



10 KG/SACO



120 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.