

MORTIER

FLEXIBLE POUR JOINTS CARRELAGES



NOM DU PRODUIT CLINK' JOINT FLEX

NORME UNE – EN 13888

COMPOSITION Ciment gris/blanc, sable, résine et divers adjuvants.

DESCRIPTION CLINK' JOINT FLEX est un mortier flexible pour réaliser des joints de carrelage aux murs et aux sols, intérieurs et extérieurs. Particulièrement adapté pour faire les joints des carrelages posés sur des supports déformables (planchers en bois, sols chauffants, etc.).
Il se décline en gris et blanc.





MORTIER FLEXIBLE POUR JOINTS CARRELAGES

CLINK' JOINT FLEX

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les joints seront secs et dépoussiérés.
- Le carrelage sera posé 24 heures minimum avant la réalisation des joints.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' JOINT FLEX au-dessus de l'eau propre, à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer le mélange pendant 10 minutes environ.

MISE EN ŒUVRE :

- Remplir les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc, en étalant le produit en diagonale par rapport aux joints et en pressant la pâte sur ceux-ci.
- Une fois le durcissement commencé, nettoyer avec une éponge humide.
- Le nettoyage final se fera dès que le produit aura bien pris, en rinçant la surface à l'eau propre ou avec un chiffon humide.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Deformable

Excellente adhérence

Sécurité maximale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT EAU / PRODUIT :	5 l/sac
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	10 min
VITESSE DE MÉLANGE :	500 tr/mn
TEMPS DE SÉCHAGE :	24 h
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



10 KG/SAC



120 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.