

MORTERO

DE REVOCO INTERIOR




NOMBRE PRODUCTO CLINK' INSIDE

NORMATIVA UNE - EN 998-1

COMPOSICIÓN Cemento gris/blanco, cargas minerales y resinas.

DESCRIPCIÓN CLINK' INSIDE es un mortero indicado para revocos en interiores sobre soportes de ladrillo o bloques de hormigón.
Se fabrica en gris y en blanco.





MORTERO DE REVOCO INTERIOR

CLINK' INSIDE

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Los soportes deben estar saneados, limpios, exentos de restos de aceite y polvo.
- No se aplicará sobre yeso, pinturas antiguas u otros soportes que impidan una correcta adherencia.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear CLINK' INSIDE sobre el agua limpia según la cantidad de pasta a amasar. No emplear más cantidad de agua que la recomendada.
- Dejar reposar la mezcla unos minutos.
- Amasar manualmente o con un mezclador eléctrico (a bajo número de revoluciones), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

APLICACIÓN:

- Aplicar CLINK' INSIDE sobre el soporte de manera compacta y uniforme, y a continuación extenderlo con la regla o llana para que la superficie quede homogénea.
- Una vez haya alcanzado el endurecimiento necesario proceder a dar el acabado deseado (fratasado, raspado o en gota)
- El espesor por capa debe estar entre 12 y 15 mm.



VENTAJAS

- Alto rendimiento del material*
- Repara defectos de planimetría*
- Acabado decorativo*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA	175 ± 10 mm
AGUA PARA CONSISTENCIA 175± 10	20 - 22 %
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD	Wo
RENDIMIENTO	14-15 kg / m ²
REACCIÓN AL FUEGO	Clase A1
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



20 KG/SACO



64 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.