

MORTIER

D'ENDUIT INTÉRIEUR

**NOM DU PRODUIT**

CLINK' INSIDE

NORME

UNE - EN 998-1


COMPOSITION

Ciment gris/blanc, charges minérales et résines.

DESCRIPTION

CLINK' INSIDE est un mortier indiqué pour les enduits intérieurs sur supports en briques ou blocs de béton.
Il se décline en gris et en blanc.





MORTIER D'ENDUIT INTÉRIEUR

CLINK' INSIDE

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront sains, propres, exempts de toute trace d'huile et de poussière.
- Ne pas appliquer sur le plâtre, les anciennes peintures ou d'autres supports qui empêchent une bonne adhérence.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' INSIDE au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher. Ne pas utiliser une quantité d'eau supérieure à celle recommandée.
- Laisser reposer le mélange quelques minutes.
- Mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer CLINK' INSIDE sur le support de manière compacte et uniforme, puis l'étaler avec la raclette ou la taloche pour que la surface soit homogène.
- Une fois le durcissement nécessaire obtenu, procéder à la finition souhaitée (talochée, grattée ou en goutte d'eau).
- L'épaisseur par couche sera comprise entre 12 et 15 mm.

AVANTAGES



Haut rendement du matériau

Répare les défauts de planimétrie

Excellente finition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSISTANCE : 175 ± 10 mm

EAU POUR CONSISTANCE 175± 10 : 20 - 22 %

ABSORPTION D'EAU PAR CAPILLARITÉ : W 0

RENDEMENT : 14-15 kg / m³

RÉACTION AU FEU : Classe A1

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.