

# MORTERO

## DE REVOCO EXTERIOR




**NOMBRE PRODUCTO** CLINK' OUTSIDE

**NORMATIVA** UNE - EN 998-1

**COMPOSICIÓN** Cemento gris/blanco, cargas minerales y resinas.

**DESCRIPCIÓN** CLINK' OUTSIDE es un mortero indicado para revocos en exteriores sobre soportes de ladrillo o bloques de hormigón. Se fabrica en gris y en blanco.





# MORTERO DE REVOCO EXTERIOR

## CLINK' OUTSIDE

### MODO DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN:

- Los soportes deben estar saneados, limpios, exentos de restos de aceite y polvo.
- No se aplicará sobre yeso, pinturas antiguas u otros soportes que impidan una correcta adherencia.

#### PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear CLINK' OUTSIDE sobre el agua limpia según la cantidad de pasta a amasar. No emplear más cantidad de agua que la recomendada.
- Dejar reposar la mezcla unos minutos.
- Amasar manualmente o con un mezclador eléctrico (a bajo número de revoluciones), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

#### APLICACIÓN:

- Aplicar CLINK' OUTSIDE sobre el soporte de manera compacta y uniforme, y a continuación extenderlo con la regla o llana para que la superficie quede homogénea.
- Una vez haya alcanzado el endurecimiento necesario proceder a dar el acabado deseado (fratasado, raspado o en gota).
- El espesor por capa debe estar entre 12 y 15 mm.



### VENTAJAS

- Alto rendimiento del material*
- Repara defectos de planimetría*
- Acabado decorativo*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| CONSISTENCIA                      | 175 ± 10 mm               |
| AGUA PARA CONSISTENCIA 175± 10    | 20 - 22 %                 |
| ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD | W1                        |
| RENDIMIENTO                       | 14-15 kg / m <sup>2</sup> |
| REACCIÓN AL FUEGO                 | Clase A1                  |
| TEMPERATURA DE APLICACIÓN:        | 5 °C - 40 °C              |

### SUMINISTRO



20 KG/SACO



64 SACOS/PALET



25 TN



### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.