

MORTIER DE RÉPARATION



NOM DU PRODUIT

CLINK' REPAIR

NORME

UNE – EN 1504

COMPOSITION

Ciments, sable, résine et divers adjuvants.

DESCRIPTION

Enduit de réparation intérieur et extérieur, sans contraction, à fort pouvoir d'adhérence.

- Il remplit : trous et fissures, joints sur briques, béton léger, plâtre.
- Il répare : corniches, bords des fenêtres.
- Il enduit : façades, ciment enduit, pierre de taille, etc.





MORTIER DE RÉPARATION

CLINK' REPAIR

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de démoulage.
- Il est impératif que les supports présentent une bonne cohésion.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' REPAIR au-dessus de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE :

- L'épaisseur indiquée à chaque passage sera de 2 cm environ.
- Une fois complètement sec, l'enduit peut être revêtu de tout type de peintures, enduits de plâtre ou en pâte, ciment colle.
- **Précautions:** ne pas utiliser sur le plâtre ni les vieilles peintures. Ne pas utiliser une pâte qui a commencé à durcir ni l'appliquer sur les sols.



AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Excellente adhérence

Il accepte tous les matériaux de revêtement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBUT DE LA PRISE :	40 min
FIN DE LA PRISE :	1h30
TEMPS DE SÉCHAGE :	12 h
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.