

MORTERO AUTONIVELANTE




NOMBRE PRODUCTO CLINK' SELF LEVELING

NORMATIVA UNE - EN 13813

COMPOSICIÓN Cemento gris, árido calizo y aditivos químicos, que le proporcionan propiedades autonivelantes.

DESCRIPCIÓN CLINK' SELF LEVELING es un mortero autonivelante para la colocación de pavimentos de cerámica, moquetas, parquet flotante, etc.





MORTERO AUTONIVELANTE

CLINK' SELF LEVELING

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- El soporte debe ser resistente, duro, en lo posible rugoso y debe estar limpio de polvo, pintura, aceite...

APLICACIÓN:

- Antes de realizar el vertido se deben marcar los niveles de acabado de la solera autonivelante para establecer el espesor del producto a verter. Esta operación se realiza con ayuda de un nivel láser, nivel de agua...
- Es necesario realizar juntas de dilatación en puntos críticos, colocando juntas perimetrales, además de respetar las juntas de dilatación de la edificación.
- Curado del mortero: se tomarán todas las medidas encaminadas a evitar su rápida desecación.
- No se podrá pisar antes de 48 horas desde su colocación, ni cargar con peso antes de los 7 días de su aplicación.
- La colocación del material de revestimiento con un adhesivo cementoso adecuado, se realizará a partir de las 3 semanas de su aplicación, realizan previamente una limpieza de la superficie mediante un pulido con abrasivos y aspiración del polvo acumulado en la superficie del mortero.



VENTAJAS

Alto rendimiento del material

Excelente poder autonivelante

Aplicable sobre soportes nuevos o viejos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO:	12 - 14%
TIEMPO DE TRABAJO	1H
TIEMPO INICIO FRAGUADO	330 min
TIEMPO FINAL FRAGUADO	525 min
TIEMPO SECADO	24H

SUMINISTRO



20 KG/SACO



64 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.