

MORTIER AUTO-NIVELLANT




NOM DU PRODUIT CLINK' SELF LEVELING

NORME UNE - EN 13813

COMPOSITION Ciment gris, granulats calcaires et adjuvants chimiques, qui lui confèrent des propriétés d'égalisation.

DESCRIPTION CLINK' SELF LEVELING est un mortier d'égalisation pour la pose de carrelages en céramique, moquettes, parquets flottants, etc.



MORTIER AUTO-NIVELLANT

CLINK' SELF LEVELING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Le support sera résistant, dur, rugueux dans la mesure du possible, dépoussiéré et exempt de trace de peinture, d'huile, etc.

MISE EN ŒUVRE :

- Avant de verser le mortier, marquer les niveaux de finition de la chape d'égalisation pour déterminer l'épaisseur du produit à verser. Cette opération s'effectue à l'aide d'un niveau laser, d'un niveau d'eau, etc.
- Il est nécessaire de faire des joints de dilatation aux points critiques, en posant des joints périphériques, et respecter en outre les joints de dilatation de la construction.
- Le mortier sec, prendre toutes les mesures destinées à éviter son dessèchement rapide.
- Attendre 48 heures après la pose pour marcher sur le sol, attendre 7 jours après son application pour y charger du poids.
- Attendre 3 semaines avant de poser le matériau de revêtement avec un mortier-colle adapté. Nettoyer au préalable la surface grâce à un polissage au moyen d'abrasifs et aspirer la poussière accumulée sur la surface du mortier.



AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Excellent pouvoir d'égalisation

Applicable sur des supports neufs ou anciens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EAU DE GÂCHAGE :	12 - 14%
DURÉE D'UTILISATION:	1H
TEMPS DE DÉBUT DE PRISE :	330 min
TEMPS DE FIN DE PRISE :	525 min
TEMPS DE SÉCHAGE	24H

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.