

ESCAYOLA

E-30 / E-35



NOMBRE PRODUCTO GYPS' CLASSICAL E-30 / GYPS'CLASSICAL E-35

NORMATIVA UNE - EN 13279-1

DESCRIPCIÓN GYPS' CLASSICAL es una escayola para la realización de elementos prefabricados, para el agarre de dichos elementos y para trabajos de repaso y acabado.
Es un producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección.



ESCAYOLA E-30 / E-35

GYPS' CLASSICAL E-30 / GYPS'CLASSICAL E-35

GAMA

Se fabrica en dos versiones que poseen un tiempo de trabajo ligeramente diferente: una de fraguado lento, especial para trabajos de acabado y repaso, también denominada escayola de construcción, y la otra de fraguado rápido, apta para uso en cadenas de producción de elementos prefabricados, como placa lisa, molduras, paneles para tabiquería, etc.

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La superficie a tratar se encontrará libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia del revestimiento, para lo que se procederá a su limpieza en caso de que se considere necesario.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' CLASSICAL sobre el agua limpia según la cantidad deseada.
- Amasar de forma manual hasta homogeneizar la pasta.

APLICACIÓN:

- Aplicar el producto con una llana sobre la superficie hasta conseguir el acabado deseado.
- La aplicación posterior de pinturas deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de pinturas.



VENTAJAS

Sistema de aplicación sencillo

Alto rendimiento del material

Elevadas características mecánicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDICE DE PUREZA:	≥ 90 %
GRANULOMETRIA:	0-200 μ
INICIO DE TRABAJO:	inmediato
TIEMPO DE EMPLEO:	10-20 min
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



BIG BAG



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.