

PLÂTRE

E-30 / E-35

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' CLASSICAL E-30 / GYPS'CLASSICAL E-35

NORME

UNE - EN 13279-1

DESCRIPTION

GYPS' CLASSICAL est un plâtre pour la réalisation d'éléments préfabriqués, pour le collage de ces éléments et pour les travaux de repassage et finition.

C'est un produit d'une grande finesse qui permet une finition de blancheur irréprochable et parfaite.

Il est aussi appelé PLÂTRE DE PARIS.



PLÂTRE E-30 / E-35

GYPS' CLASSICAL E-30 / GYPS'CLASSICAL E-35

GAMME

Il se décline en deux versions qui possèdent un temps d'utilisation légèrement différent : l'un à prise lente, prévu pour les travaux de finition et repassage, également appelé plâtre de construction, et l'autre à prise rapide, apte pour une utilisation sur les chaînes de production d'éléments préfabriqués comme la plaque lisse, les moulures, les panneaux pour cloisons, etc.

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' CLASSICAL au-dessus de l'eau propre selon la quantité souhaitée.
- Mélanger à la main jusqu'à homogénéiser la pâte.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer le produit à l'aide d'une taloche sur la surface jusqu'à obtenir la finition souhaitée.
- L'application ultérieure de peintures sera réalisée en suivant les recommandations du fabricant de peintures.



AVANTAGES

- Système d'application simple*
- Haut rendement du matériau*
- Caractéristiques mécaniques élevées*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PURETÉ :	≥ 90 %
GRANULOMÉTRIE :	0-200 µ
DÉBUT DU TRAVAIL :	immédiat
TEMPS D'UTILISATION :	10-20 min
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT

	25 KG/SAC
	BIG BAG
	48 SACS/PALETTE
	25 TN
	

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.