

PASTA DE JUNTAS 30 MIN



NOMBRE PRODUCTO GYPS' JOINT 30 MIN

NORMATIVA UNE - EN 13963

DESCRIPCIÓN GYPS' JOINT 30 MIN es una pasta de fraguado en polvo destinada al tratamiento de juntas en los sistemas constructivos en placa cartón yeso u otros sistemas similares.





PASTA DE JUNTAS 30 MIN

GYPS' JOINT 30 MIN

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La superficie debe ser absorbente.
- Las placas de yeso laminado o cartón yeso deben estar fijadas firmemente a los perfiles, estar secas y libres de polvo, trozos sueltos que puedan desprenderse y de cualquier elemento contaminante.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' JOINT 30 MIN sobre el agua limpia según la cantidad de pasta a amasar.
- Dejar en reposo durante aproximadamente 2 minutos para que la pasta se hidrate correctamente.
- Amasar de forma rigurosa manual o mecánicamente hasta lograr una buena consistencia.

APLICACIÓN:

- Se aplica con espátula o llana sobre los bordes de las placas (máximo 1mm de producto) y se coloca la cinta de papel.
- A continuación, se plancha pasando la espátula sobre ella, retirando el material sobrante. El rejuntado se realiza normalmente con dos manos del producto. Una vez fraguada la primera mano se aplica la segunda y se deja fraguar. Importante dejar fraguar bien la pasta entre las dos manos.
- Si fuera necesaria se aplica una tercera capa opcional una vez fraguada la anterior.
- Posteriormente, lijar suavemente.



VENTAJAS

Sistema de aplicación sencillo

Excelente calidad de acabado

Sin merma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE EMPLEO:	30 minutos
TIEMPO DE REPOSO MEZCLA:	2 minutos
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	10 - 11 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.