

JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE 30 MIN

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' JOINT 30 MIN

NORME

UNE - EN 13963

DESCRIPTION

GYPS' JOINT 30 MIN est une plâtre à prise en poudre destinée au traitement des joints dans les systèmes de construction en plaque de plâtre cartonnée ou autres systèmes similaires.





JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE 30 MIN

GYPS' JOINT 30 MIN

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' JOINT 30 MIN au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 2 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger de façon rigoureuse, à la main ou mécaniquement, jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer à la spatule ou à la taloche sur les bords des carreaux (1 mm de produit maximum) et poser la bande à joint en papier.
- Ensuite, aplanir en passant la spatule sur la bande, en enlevant les excédents de pâte. Le jointoiment s'effectue normalement avec 2 couches de produit. Une fois la première couche sèche, appliquer la deuxième couche, puis laisser sécher. Il est important de bien laisser sécher la pâte entre les deux couches.
- Au besoin, appliquer une troisième couche optionnelle une fois la précédente sèche.
- Ensuite, poncer doucement.



AVANTAGES

Système d'application simple

Excellente qualité de finition

Pas de retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION: 30 min

TEMPS DE REPOS MÉLANGE: 2 min

RAPPORT EAU / PRODUIT: 10 - 11 l/sac

TEMPÉRATURE D'APPLICATION: 5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.