

JOINTEMENT

DES PLAQUES PLÂTRE SANS BANDE



NOM DU PRODUIT

GYPS' JOINT WITHOUT

NORME

UNE - EN 13963

DESCRIPTION

GYPS' JOINT WITHOUT est une plâtre à prise rapide pour le traitement et la finition des joints SANS bande à joint papier sur :

- Les plaques de plâtre cartonnées.
- Le traitement des joints sur les plaques de plâtre en fibre.





JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE SANS BANDE

GYPS' JOINT WITHOUT

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' JOINT WITHOUT au-dessus de l'eau propre.
- Laisser reposer pendant 2/3 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger de façon rigoureuse, à la main ou mécaniquement, jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- Remplir en profondeur, à la spatule ou à la taloche, les joints et zones surbaissées en débordant de 3 à 5 cm. Au bout de 1h30 environ, donner une deuxième couche pour lisser et terminer le joint.
- Une fois complètement sec, l'enduit peut être revêtu de tout type de peintures, enduits à base de plâtre, crépis, papiers peints, etc.



AVANTAGES

Produit polyvalent

Excellent qualité de finition

Pas de retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	2 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	6 h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	12 - 15 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.