

MORTIER POLYVALENT

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' ALL

NORME

UNE - EN 13963

DESCRIPTION

GYPS' ALL est un produit qui s'emploie aussi bien comme matériau d'accrochage pour les revêtements que dans l'assemblage des plaques cartonnées et repassage des surfaces.

MORTIER POLYVALENT

GYPS' ALL

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' ALL au-dessus de l'eau propre.
- Laisser reposer pendant 2/3 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger de façon rigoureuse, à la main ou mécaniquement, jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- **Collage des plaques de plâtre cartonnées :** Appliquer par plots de 10 cm de diamètre. Pour le collage des plaques à fibre isolante, il est conseillé d'effectuer un ragréage avant d'y appliquer les plots.
- **Joints :** Remplir les joints et zones surbaissées. Poser la bande sur le joint et repasser avec la spatule. Une fois sec, recouvrir la bande en débordant de 3 à 5 cm.
- **Travaux de ragréage, remplissage et enduit :** Directement sur les matériaux de construction.



AVANTAGES

Produit polyvalent

Grande adhérence

Pas de retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	2 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	6 h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	7 - 8 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.