

PASTA DE AGARRE



**GYPS' STRONG PLASTER
BOARD FIXING**


NOMBRE PRODUCTO GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING

NORMATIVA UNE - EN 14496

DESCRIPCIÓN GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING es un adhesivo que se emplea para el pegado directo de placas de yeso laminado o de los transformados de placa de yeso que incorporan materiales aislantes.



GYPROD



PASTA DE AGARRE

GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La superficie debe tener una absorción normal, estar seca, libre de polvo, suciedades y cualquier elemento contaminante.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING sobre el agua limpia según la cantidad de pasta a amasar.
- Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para que la pasta se hidrate correctamente.
- Se recomienda amasar la mezcla con batidora eléctrica, hasta lograr, al cabo de 1-2 minutos una mezcla densa, sin grumos.

APLICACIÓN:

- Se aplica con espátula o llana sobre la placa distribuyendo la masa en pegotes de unos 10 cm de diámetro, separados aproximadamente por 40 cm vertical y horizontalmente.
- En caso de aislantes fibrosos (lana de vidrio, lana de roca), aplicar primero unas bandas de GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING y sobre este cordón de revoque aplicar los pegotes.
- La superficie encolada tras colocar la placa deber corresponder aproximadamente al 15% de la superficie del panel.



VENTAJAS

Adhesión perfecta de las placas sobre el soporte

Repara defectos de planimetría

Buena calidad de acabado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE FRAGUADO:	1H 30min
TIEMPO DE SECADO:	24 H
TIEMPO DE REPOSO MEZCLA:	10 min
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	13 - 15 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.