

COLLE

À CLOISONS PLAQUES CARTONNÉES

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING


NORME

UNE - EN 14496

DESCRIPTION

GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING est un adhésif qui s'emploie pour le collage direct des plaques de plâtre cartonnées ou des plaques de plâtres transformées contenant des matériaux isolants.

**GYPROD**



COLLE À CLOISONS PLAQUES CARTONNÉES

GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface présentera une absorption normale, sera sèche, dépoussiérée, exempte d'impuretés et de tout élément polluant.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 10 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Il est recommandé de gâcher le mélange à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtenir, au bout de 1-2 minutes, un mélange dense, sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer à la spatule ou à la taloche sur la plaque en répartissant la pâte en plots de 10 cm de diamètre environ, séparés par 40 cm environ verticalement et horizontalement.
- En cas d'isolants fibreux (laine de verre, laine de roche), appliquer d'abord des bandes de GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING puis appliquer les plots sur ce cordon d'enduit.
- La surface collée après avoir posé la plaque doit correspondre à 15% environ de la surface du panneau.



AVANTAGES

Adhésion parfaite des plaques sur le support

Elle répare les défauts de planimétrie

Bonne qualité de finition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PRISE :	1h 30min
TEMPS DE SÉCHAGE :	24 h
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	10 min
RAPPORT EAU / PRODUIT :	13 - 15 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.