

YESO

CONTROLADO MANUAL



NOMBRE PRODUCTO GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL

NORMATIVA UNE - EN 13279-1

DESCRIPCIÓN GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL es un yeso de construcción de granulometría gruesa y fraguado controlado, de aplicación manual, que se utiliza como pasta de guarnecidos, en revestimientos continuos interiores.
También se le denomina yeso controlado.



YESO CONTROLADO MANUAL

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Las superficies a guarnecer deberán definir sensiblemente un plano, para lo cual se procederá a la eliminación de salientes y bultos, o bien al relleno de entrantes y oquedades.
- En el caso de superficies excesivamente lisas, se procederá a un tratamiento mecánico de las mismas con objeto de aportar una cierta rugosidad y promover la adherencia mecánica del revestimiento.
- La superficie se encontrará libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia del revestimiento, para lo que se procederá a su limpieza en caso de que se considere necesario.

PUESTA EN OBRA Y APLICACIÓN:

- Espolvorear GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL sobre el agua limpia hasta que ya no se humedezca.
- Amasar mecánicamente hasta homogeneizar la pasta.
- Aplicar directamente con talocha sobre el soporte, hasta alcanzar el espesor deseado.

VENTAJAS

Sistema de aplicación sencillo

Alto rendimiento del material

Elevadas características mecánicas

Regulación higrométrica ambiental



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE EMPLEO:	13-15 min
TIEMPO REPOSO MEZCLA:	5-10 min
TIEMPO DE ACABADO:	30-40 min
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	17 - 18 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.