

PLÂTRE RÉGULÉ MANUEL

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL

NORME

UNE - EN 13279-1

DESCRIPTION

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL est un plâtre de construction à granulométrie épaisse et à prise régulée, d'application manuelle, qui s'utilise comme pâte de garnissage, en revêtements continus pour intérieurs.



PLÂTRE RÉGULÉ MANUEL

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les surfaces à garnir devront définir sensiblement un plan et, pour cela, il sera procédé à l'élimination des saillies et bosses, ou bien au remplissage des creux et trous.
- En cas de surfaces trop lisses, procéder à leur traitement mécanique afin de donner une certaine rugosité et de favoriser l'adhérence mécanique du revêtement.
- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence du revêtement et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI ET MISE EN ŒUVRE :

- Saupoudrer GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL au-dessus de l'eau propre jusqu'à ce qu'il ne s'humidifie plus.
- Mélanger mécaniquement jusqu'à homogénéiser la pâte.
- Appliquer directement à la taloche sur le support, jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée.



AVANTAGES

Système d'application simple

Haut rendement du matériau

Caractéristiques mécaniques élevées

Régulation hygrométrique de l'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION : 13-15 min

TEMPS DE REPOS MÉLANGE : 5-10 min

TEMPS DE FINITION : 30-40 min

RAPPORT EAU / PRODUIT : 17 - 18 l/sac

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.